Scheda tecnica
Aidol Induline GW-306
codice articolo 3488 in poi

Impregnmante standard per legno ad alta efficacia protettiva

Descrizione

Impregnante ad acqua ad alta efficacia protettiva a base di speciali dispersioni alchiliche/acriliche. Appositamente studiato per avere un' ottima colorazione e scorrimento su conifera e latifoglia (eccetto Iroko e legni esotici non testati).
Tinte altamente stabili alla luce.

Certificazioni

Certificato contro i funghi dell'azzurramento (esame secondo EN 152-2) e funghi della marcescenza (esame secondo EN 113).
Sistema di verniciatura, GW 306 in combinazione con LW 700 o DW 601

Principi attivi

Sostanze attive
(B,P):0,8 % propiconazolo
(IPBC): 0,6% iodopropinil butil carbammato
Per le indicazioni esatte sulla formulazione e le caratteristiche fisiche consultare la Scheda di Sicurezza

Caratteristiche fisiche

densità:	ca 1,01 g/cm^3 a 20°C
Viscosità:	a 20°C ca 11 sec. Coppa DIN 4 mm
Residuo secco:	17%

Campi di applicazione

Si usa come impregnante su serramenti esterni quali finestre schermi oscuranti e porte all'esterno per aumentare la durata e uniformare il colore. Adatto per legni teneri e duri

Sistemi di applicazione

a pennello, ad immersione in vasca, a flow-coating; **non a spruzzo!**
Se il prodotto viene applicato a spruzzo, è assolutamente necessario utilizzare respiratori adeguati.
Adatto per l'uso professionale

Tempo di essiccazione- temp. ambiente 20°C - 65%)

Tempo di essiccazione intermedia 2-3 ore
1 ora con ventilazione forzata 30°.
Carteggiatura intermedia facoltativa con grana 280- 320 o spazzolatura automatica

Applicazione successiva

Applicare facoltativamente il fondo e sempre una finitura. L'elenco dei cicli consigliati è reperibile sulle tabelle sinottiche riportate nel sito www.remmers.it

Diluizione

Pronto per l'applicazione ad immersione o a flow coating ca. 11 s DIN 53211 (foro di diametro 4 mm, 20° C), ca. 50 s (foro di diametro 2 mm). Per un miglior scorrimento, soprattutto utilizzando tinte scure e/o in condizioni sfavorevoli, (elevate temperature, umidità bassa) diluire fino a 20 % di acqua. Equilibrare perdite di evaporazione con acqua.

Umidità del supporto

Il legno di conifera non deve superare il 15% mentre il legno di latifoglia non deve superare il 12%

Temp. minima per la lavorazione

Sia l'ambiente che il supporto devono avere una temperatura minima di +15 ° C
L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano notevolmente l'essiccazione.
Non applicare con diretta esposizione al sole
.

Pulizia degli utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Eliminare i resti della pulizia come previsto dalla legge

Remmers Bustofftechnik D-49624 Loningen Tel +49(0)5432/83-0 Fax+49(0)5432/3985, Mail: info@remmers.it

Le indicazioni contenute nella presente scheda Tecnica sono state raccolte nel nostro ambito produttivo in base ai più recenti progressi ed alle tecniche di utilizzo attuali. Poiché l'utilizzo del prodotto e la sua preparazione sono fuori dalla nostra possibilità di intervento, dal contenuto della scheda tecnica non può derivare alcuna responsabilità per il produttore. Dati che esulano dal contenuto della presente scheda tecnica o che ne differiscono devono essere confermati in forma scritta da parte della nostra sede centrale

Resa

80-120 ml/m²

Confezioni

Latte da 5 - 20 l
Fusto di pastica da 120 l

Immagazzinaggio

In confezioni chiuse - in luogo fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte

Controllo qualità

Il controllo viene fatto in conformità con le linee guida previste da RAL GZ 830

Tonalità

Incolore e colori standard come da cartella

Indicazioni di sicurezza

Consultare le Schede di sicurezza!
I protettivi del legno contengono agenti biocidi che proteggono dall'attacco dei funghi e/o dagli insetti. Pertanto sono da utilizzare solo quando viene prescritta una protezione del legno o nei casi necessari. Non trattare con Aidol oggetti in legno destinanti ad entrare in contatto con alimenti o foraggi.

Indicazioni particolari

Consultare sul sito www.remmers.it alla voce verniciatura dei serramenti le " Istruzioni per la verniciatura di finestre in legno" in modo particolare le tabelle sinottiche manufatti-legno-cicli ed i ci cicli di verniciatura".

Remmers Bustofftechnik D-49624 Loningen Tel +49(0)5432/83-0 Fax+49(0)5432/3985, Mail: info@remmers.it

Le indicazioni contenute nella presente scheda Tecnica sono state raccolte nel nostro ambito produttivo in base ai più recenti progressi ed alle tecniche di utilizzo attuali. Poiché l'utilizzo del prodotto e la sua preparazione sono fuori dalla nostra possibilità di intervento, dal contenuto della scheda tecnica non può derivare alcuna responsabilità per il produttore. Dati che esulano dal contenuto della presente scheda tecnica o che ne differiscono devono essere confermati in forma scritta da parte della nostra sede centrale